



Haptische Vielfalt und Oberflächenschutz für Ihre Printprodukte.

## Folienkaschierung softtouch



### Eigenschaften

**Unsere Softtouch-Folienkaschierung verleiht Ihrem Printprodukt eine samtig-weiche Haptik.**

- Biaxial orientierte (BOPP) Polypropylenfolie, versehen mit EVA - Beschichtung.
- ausgezeichnete Klarheit bei Kontakt (kein Verlust der Tönung nach der Laminierung)

Eigenschaften	Einheit	Testmethode	Maßzahl
Dicke	µm		29
Ergiebigkeit	m <sup>2</sup> /kg	ASTM D -4321	31,4
Laminierungskraft	N20/mm	ASTM D 882	7,5
Trübheit	%	ASTM D 1003	98
Glanz (Mattierung)	%	Method 60°	4
Oberflächenspannung Beschichtete Seite	Dynes / cm	ASTM D - 2578	50
Oberflächenspannung Unbeschichtete Seite	Dynes / cm	ASTM D - 2578	>50
Verklebbarkeit	Musterverklebung wird empfohlen!		

MD= Prüfung in Laufrichtung  
TD = Prüfung quer zur Laufrichtung  
DIN= Deutsche Industrienorm

DIN EN ISO = Deutscher, Europäischer u. Internationaler Standard  
ASTM = Amerikanische Standardtestmethode  
GE = Glanzeinheiten

Sie haben noch Fragen zu den verschiedenen Folien oder brauchen vorab ein Muster?

Dann melden Sie sich bei Mieke Schönhagen: Tel. +49 261 88445-10 • E-Mail: [m.schoenhagen@kreye-siebdruck.de](mailto:m.schoenhagen@kreye-siebdruck.de)